

ChronoFlex® AR 75A

Fabricante	CardioTech International, Inc.	Categoría	PUR, Unspecified
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ChronoFlex® AR 75A es un material de Poliuretano (MDI) (PUR-MDI). Está disponible en América del Norte para fundición. Atributos importantes de ChronoFlex® AR 75A son: Resistente a productos químicos Alta resistencia a la fisuración por tensión (ESCR) Aplicaciones típicas incluyen: Partes médicas/sanitarias Ingeniería/Partes industriales

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Aromático	-	-
	Alta resistencia a la fisuración por tensión (ESCR)	-	-
	Resistente a solventes	-	-
Usos	Diafragmas	-	-
	Aplicaciones Médicas/Sanitarias	-	-
	Partes de bomba	-	-
	USP Clase VI	-	-

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos			
Apariencia	Ámbar	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Fundición	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Durometro	75	-	ASTM D2240

Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	51.7 MPa	7498.46 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	500 %	-	ASTM D412

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.