

Celanex® 3309HRHF

Fabricante	Celanese Corporation	Categoría	PBT
Carga/Filler	30% Fibra de vidrio	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Celanex 3309HRHF es un Polibutileno Tereftalato reforzado con 30% de fibra de vidrio que tiene una excelente resistencia a la hidrólisis, propiedades mecánicas y mejor flujo.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Material reforzado con fibra de vidrio, 30% relleno por peso	-	-
Características	Buena Liquidez Resistencia a la hidrólisis	- -	- -
Cumplimiento RoHS	Fabricante de contacto	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.53 g/cm ³	-	ISO 1183
Contracción de moldeo		-	ISO 294-4
	%	-	ISO 294-4
	%	-	ISO 294-4
Absorción de agua	0.16 %	-	ISO 62

Propiedades mecánicas			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	10400 MPa	1508395.2 psi	ISO 527-2/1A/1
Esfuerzo a la tracción	150 MPa	21755.7 psi	ISO 527-2/1A/5
Deformación a la tracción	2.6 %	-	ISO 527-2/1A/5
Módulo de flexión	9700 MPa	1406868.6 psi	ISO 178
Esfuerzo a la flexión	220 MPa	31908.36 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Charpy con entalla	9.1 kJ/m ²	-	ISO 179/1eA
	8.0 kJ/m ²	4.33 ft·lb/in ² 3.81 ft·lb/in ²	ISO 179/1eA ISO 179/1eA
Resistencia al impacto Charpy sin entalla	39 kJ/m ²	-	ISO 179/1eU
	44 kJ/m ²	18.56 ft·lb/in ² 20.94 ft·lb/in ²	ISO 179/1eU ISO 179/1eU
Impacto Izod con entalla	9.0 kJ/m ²	4.28 ft·lb/in ²	ISO 180/1A
Resistencia al impacto Izod sin entalla	45 kJ/m ²	21.41 ft·lb/in ²	ISO 180/1U

Térmico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	222 °C	431.6 °F	ISO 75-2/B
	210 °C	410.0 °F	ISO 75-2/A
Temperatura de fusión	225 °C	437.0 °F	ISO 11357-3
Coefficiente de expansión térmica lineal		-	ISO 11359-2
	1.9E-5 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2
	1.0E-4 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2
			ISO 11359-2
Rendimiento eléctrico e inflamabilidad			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad superficial	2.0E+15 ohms	-	IEC 60093
Resistividad volumétrica	2.0E+17 ohms·cm	-	IEC 60093
Rigidez dieléctrica	22 kV/mm	-	IEC 60243-1
Permitividad relativa		-	IEC 60250
	2.80	-	IEC 60250
	3.20	-	IEC 60250
Factor de disipación	0.014	-	IEC 60250
Índice de seguimiento comparativo	254 V	-	IEC 60112

Información de Procesamiento			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Regranulado máximo sugerido	25 %	-	-
Temperatura trasera	°C	-	-
Temperatura media	°C	-	-
Temperatura frontal	°C	-	-
Temperatura de boquilla	°C	-	-
Temperatura de procesamiento (fusión)	°C	-	-
Temperatura del molde	°C	-	-
Velocidad de inyección	Rápido	-	-
Contrapresión	MPa	-	-
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.