CP PRYME® Polycarbonate PC100RUL-10M BK

Fabricante	Chase Plastics Services Inc.	**Categoría**	PC
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

CP PRYME® Policarbonato PC100RUL-10M BK es un producto de Policarbonato (PC). Está disponible en América del Norte.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tarjeta Amarilla UL	E313980-101021879	-	-
Apariencia	Negro	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.20 g/cm³	-	ASTM D792

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Volumen específico	0.835 cm³/g	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	11 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	0.50 to 0.70 %	-	ASTM D955
Absorción de agua		-	ASTM D570
	0.15 %	-	-
	0.35 %	-	-
	0.58 %	-	-
Dureza Rockwell		-	ASTM D785
	70	-	-
	118	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción		-	ASTM D638
	62.1 MPa	9006.86 psi	-
	68.9 MPa	9993.12 psi	-
Elongación a la tracción		-	ASTM D638
	7.0 %	-	-
	130 %	-	-
Módulo de flexión	2340 MPa	339388.92 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	96.5 MPa	13996.17 psi	ASTM D790
Resistencia a la abrasión Taber	10.0 mg	-	ASTM D1044
Impacto Izod con entalla	800 J/m	14.98 ft·lb/in	ASTM D256
Impacto Izod sin entalla	3200 J/m	59.94 ft·lb/in	ASTM D256
	63.8 J	-	

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Impacto con dardo instrumentado			ASTM D3763
Impacto Gardner	169 J	-	ASTM D3029
Resistencia al impacto a la tracción	578 kJ/m²	275.01 ft·lb/in²	ASTM D1822

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	138 °C 132 °C	- 280.4 °F 269.6 °F	ASTM D648 - -
Temperatura de reblandecimiento Vicat	154 °C	309.2 °F	ASTM D1525
CLTE	6.8E-5 cm/cm/°C	-	ASTM E831
Calor específico	1260 J/kg/°C	-	ASTM C351
Conductividad térmica	0.27 W/m/K	-	ASTM C177

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de refracción	1.586	-	ASTM D542
Transmitancia	88.0 %	-	ASTM D1003
Opacidad	1.0 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.