# Chemical Resources PP 1000

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Chemical Resources, Inc. | **Categoría** | PP Homopolymer |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Un homopolímero de polipropileno producido utilizando una tecnología de catalizador única para usos finales de extrusión y moldeo por compresión. Este material cumple con los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. de 21 CFR 177.1520.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Contacto Alimentario Aceptable<br>Homopolímero | -<br>- | -<br>- |
| **Certificaciones de organismos** | FDA 21 CFR 177.1520 | - | - |
| **Método de procesamiento** | Moldeo por compresión<br>Extrusión | -<br>- | -<br>- |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Índice de fluidez de masa (MFR)** | 0.75 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Resistencia a la tracción** | 35.6 MPa | 5163.35 psi | ASTM D638 |
| **Elongación a la tracción** | 7.4 % | - | ASTM D638 |
| **Módulo de flexión** | 1780 MPa | 258167.64 psi | ASTM D790 |
| **Impacto Izod con entalla** | 69 J/m | 1.29 ft·lb/in | ASTM D256 |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.