Chemical Resources SAN300

Fabricante	Chemical Resources, Inc.	**Categoría**	SAN
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

SAN300 ofrece un equilibrio de resistencia química y propiedades físicas. Las aplicaciones incluyen utensilios de cocina, electrodomésticos, etc.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena resistencia química	-	-
Usos	Electrodomésticos Artículos para el hogar	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.08 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	3.3 g/10 min	-	ASTM D1238

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	77.9 MPa	11298.46 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	2.9 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	3860 MPa	559846.68 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	21 J/m	0.3933 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	86.1 °C	186.98 °F	ASTM D648

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Opacidad	0.60 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.