

# Adiprene® LFH 2840

<b>Fabricante</b>	Chemtura	<b>Categoría</b>	PUR, Unspecified
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

ADIPRENE® LFH 2840 para Europa es un prepolímero de policaprolactona terminado en diisocianato de hexametileno (HDI) con contenido extremadamente bajo de HDI libre. Las características de Adiprene LFH 2840 incluyen: Bajo contenido de HDI libre. Líquido a temperatura ambiente. Estabilidad UV. Larga vida útil.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Características</b>	Buena Resistencia a UV	-	-
	Baja Viscosidad	-	-
<b>Apariencia</b>	Transparente	-	-
<b>Método de procesamiento</b>	Fundición	-	-

### Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Dureza Durometro</b>	55	-	ASTM D2240

<b>Mecánico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Esfuerzo a la tracción</b>		-	ASTM D412
	12.2 MPa	1769.46 psi	-
	16.8 MPa	2436.64 psi	-
<b>Resistencia a la tracción</b>	45.5 MPa	6599.23 psi	ASTM D412
<b>Elongación a la tracción</b>	390 %	-	ASTM D412
<b>Resistencia al desgarro</b>	26 kN/m	-	ASTM D470
<b>Resiliencia al rebote</b>	43 %	-	-

<b>Otros</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Vida útil en pote</b>	2.0 min	-	-
<b>Tiempo de curado</b>	16 hr	-	-

## **Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

<b>Dirección:</b>	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
<b>Contacto:</b>	Mr. Zhao Yong
<b>Email:</b>	sales@su-jiao.com
<b>Sitio web:</b>	www.polymersdata.com
<b>Móvil:</b>	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.