Witcobond® 363-02

Fabricante	Chemtura	**Categoría**	PUR, Unspecified
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Witcobond 363-02 es una dispersión acuosa de poliuretano sin isocianato libre.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	alifático	-	-
Apariencia	Blanco	-	-
Formas	Dispersión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.03 g/cm³	-	-
pH	7.0 to 9.0	-	-
Contenido de sólidos	39 to 41 %	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Bloqueo	130 °C	266.0 °F	-
Dureza Konig	25.0	-	-
Temperatura mínima de formación de película	0 °C	32.0 °F	-
Viscosidad de mezcla termoendurecible	50.0 to 400 cP	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	1.03 MPa	149.39 psi	-
Resistencia a la tracción	10.3 MPa	1493.89 psi	-
Elongación a la tracción	1100 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.