Witcobond® 418-49

Fabricante	Chemtura	**Categoría**	PUR, Unspecified
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Witcobond 418-49 es una dispersión acuosa de poliuretano sin isocianato libre.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	alifático	-	-
Apariencia	Blanco	-	-
Formas	Dispersión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.07 g/cm³	-	-
pH	7.0 to 9.0	-	-
Contenido de sólidos	59 to 61 %	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Bloqueo	170 °C	338.0 °F	-
Dureza Konig	20.0	-	-
Temperatura mínima de formación de película	0 °C	32.0 °F	-
Viscosidad de mezcla termoendurecible	50.0 to 400 cP	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	2.07 MPa	300.23 psi	-
Resistencia a la tracción	30.3 MPa	4394.65 psi	-
Elongación a la tracción	800 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.