Cheng Yu FR200GV45

Fabricante	Cheng Yu Plastic Company Limited	**Categoría**	Nylon 66
Carga/Filler	45% Fibra de vidrio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Cheng Yu FR200GV45 es un producto de Poliamida 66 (Nylon 66) relleno con un 45% de fibra de vidrio. Está disponible en Asia-Pacífico. Las características incluyen: Clasificado para Llamas Retardante de Llama

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de vidrio, 45% de relleno por peso	-	-
Aditivo	Retardante de llama	-	-
Características	Retardante de llama	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.15 g/cm³	-	ASTM D792

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Contracción de moldeo	0.30 to 0.50 % 1.0 to 1.2 %	- - -	ASTM D955 - -
Absorción de agua	1.0 to 2.0 %	-	ASTM D570
Dureza Rockwell	99	-	ASTM D785

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	160 MPa	23206.08 psi	ASTM D638
Resistencia a la flexión	220 MPa	31908.36 psi	ASTM D790
Impacto Izod sin entalla	98 J/m	1.84 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	260 °C	500.0 °F	ASTM D648

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad superficial	1.0E+17 ohms	-	ASTM D257
Constante dieléctrica	3.50	-	ASTM D150
Clasificación de inflamabilidad	V-0	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.