

# Cheng Yu ML1220

<b>Fabricante</b>	Cheng Yu Plastic Company Limited	<b>Categoría</b>	PC
<b>Carga/Filler</b>	20% Fibra de vidrio; 10% Fibra de PTFE	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

Cheng Yu ML1220 es un producto de Policarbonato (PC) relleno con 20% de fibra de vidrio y 10% de fibra de PTFE. Está disponible en Asia-Pacífico. Característica principal: clasificado para fuego.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Carga / Refuerzo</b>	Fibra de vidrio, 20% de relleno por peso Fibra de PTFE, 10% Relleno por Peso	- -	- -

### Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Gravedad específica</b>	1.42 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D792
<b>Contracción de moldeo</b>	0.10 to 0.60 %	-	ASTM D955
<b>Dureza Rockwell</b>	92	-	ASTM D785

<b>Mecánico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Resistencia a la tracción</b>	90.0 MPa	13053.42 psi	ASTM D638
<b>Resistencia a la flexión</b>	145 MPa	21030.51 psi	ASTM D790
<b>Impacto Izod sin entalla</b>	110 J/m	2.06 ft·lb/in	ASTM D256

<b>Térmico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Temperatura de deflexión bajo carga</b>	149 °C	300.2 °F	ASTM D648

<b>Eléctrico e Inflamabilidad</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Clasificación de inflamabilidad</b>	V-2	-	UL 94

## **Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.