# Cheng Yu E2315

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Cheng Yu Plastic Company Limited | **Categoría** | PET |
| **Carga/Filler** | 15% Fibra de vidrio | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Cheng Yu E2315 es un producto de Polietileno Tereftalato (PET) relleno con un 15% de fibra de vidrio. Está disponible en Asia-Pacífico. Las características incluyen: Clasificado para Llamas Retardante de Llama

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Carga / Refuerzo** | Fibra de vidrio, 15% de relleno por peso | - | - |
| **Características** | Retardante de llama | - | - |
| **Formas** | Pellets | - | - |

### Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 1.55 g/cm³ | - | ASTM D792 |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Contracción de moldeo** | 0.30 %<br>1.2 % | -<br>-<br>- | ASTM D955<br>-<br>- |
| **Dureza Rockwell** | 120 | - | ASTM D785 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Resistencia a la tracción** | 1.06 MPa | 153.74 psi | ASTM D638 |
| **Resistencia a la flexión** | 1.64 MPa | 237.86 psi | ASTM D790 |
| **Impacto Izod con entalla** | 86 J/m | 1.61 ft·lb/in | ASTM D256 |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de deflexión bajo carga** | 235 °C | 455.0 °F | ASTM D648 |

## Eléctrico e Inflamabilidad

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Clasificación de inflamabilidad** | V-0 | - | UL 94 |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.