

# Cheng Yu FV30G20

<b>Fabricante</b>	Cheng Yu Plastic Company Limited	<b>Categoría</b>	Acetal (POM) Copolymer
<b>Carga/Filler</b>	20% Fibra de vidrio	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

Cheng Yu FV30G20 es un producto de homopolímero de acetales (POM) relleno con un 20% de fibra de vidrio. Está disponible en Asia-Pacífico.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Carga / Refuerzo</b>	Fibra de vidrio, 20% de relleno por peso	-	-

### Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Gravedad específica</b>	1.55 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D792
<b>Contracción de moldeo</b>	1.3 to 1.7 %	-	ASTM D955
<b>Absorción de agua</b>	0.40 to 0.60 %	-	ASTM D570
<b>Dureza Rockwell</b>	82	-	ASTM D785

<b>Mecánico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Resistencia a la tracción</b>	74.0 MPa	10732.81 psi	ASTM D638
<b>Resistencia a la flexión</b>	180 MPa	26106.84 psi	ASTM D790
<b>Impacto Izod sin entalla</b>	37 J/m	0.693 ft·lb/in	ASTM D256

<b>Térmico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Temperatura de deflexión bajo carga</b>	164 °C	327.2 °F	ASTM D648

<b>Eléctrico e Inflamabilidad</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Constante dieléctrica</b>	4.00	-	ASTM D150

## **Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.