Boda BDF-KK2652

Fabricante	Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd.	**Categoría**	Fluorelastomer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Tipo de material: compuesto de fluoroelastómero de color marrón, dureza Shore A 60-70. Basado en copolímeros curables con bisfenol. Características: excelente flujo en molde, mejor resistencia al desgarro y adhesión de unión. Métodos de proceso: adecuado para procesos de moldeo por compresión, transferencia, inyección y extrusión. Aplicaciones: mangueras y tiras de caucho, y retenes de aceite de baja dureza. Condición de curado para pruebas de laboratorio: curado en prensa: 10 min a 170°C. Horno: (8+16) h a 230°C

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Capacidad de unión Buena adhesión Buena fluidez Buena Moldeabilidad Buena Resistencia a la Rasgadura Baja dureza	- - - - - -	- - - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Manguera Sellos	- -	- -
Apariencia	Marrón	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por compresión Extrusión Moldeo por inyección Moldeo por transferencia de resina	- - - -	- - - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.92 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	66	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	11.8 MPa	1711.45 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	280 %	-	ASTM D412
Deformación permanente por compresión	19 %	-	ASTM D395

Envejecimiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	-10 %	-	

Envejecimiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Cambio en la resistencia a la tracción en aire			ASTM D573
Cambio en la elongación última en aire	-9.0 %	-	ASTM D573
Cambio en la dureza Durometro en aire	2.0	-	ASTM D573
Cambio en la resistencia a la tracción	-9.0 %	-	ASTM D471
Cambio en la elongación última	-16 %	-	ASTM D471
Cambio en la dureza Durometro	-3.0	-	ASTM D471
Cambio de volumen	3.0 %	-	ASTM D471

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.