Boda BDF-LG2701

Fabricante	Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd.	**Categoría**	Fluorelastomer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Tipo de material: Compuesto fluoroelastómero de color verde, dureza Shore A 65-75. Basado en copolímeros curables por bisfenol. Características: Excelente reología, excelente liberación del molde y buen asentamiento por compresión. Métodos de procesamiento: Adecuado para procesos de moldeo por compresión, transferencia, inyección y extrusión. Aplicaciones: O-rings, juntas, etc. Condición de curado de pruebas de laboratorio: Curado a presión: 10min@170°C. Horno: (8+16)hrs@230°C

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Liberación del Molde Baja compresión	- -	- -
Usos	Juntas	-	-
Apariencia	Verde	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento	Moldeo por compresión Extrusión Moldeo por inyección Moldeo por transferencia de resina	- - - -	- - - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	2.02 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	70	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	13.2 MPa	1914.5 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	230 %	-	ASTM D412
Deformación permanente por compresión	18 %	-	ASTM D395

Envejecimiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Cambio en la resistencia a la tracción en aire	-7.0 %	-	ASTM D573
Cambio en la elongación última en aire	-12 %	-	ASTM D573

Envejecimiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Cambio en la dureza Durometro en aire	2.0	-	ASTM D573
Cambio en la resistencia a la tracción	-11 %	-	ASTM D471
Cambio en la elongación última	-7.0 %	-	ASTM D471
Cambio en la dureza Durometro	-4.0	-	ASTM D471
Cambio de volumen	4.0 %	-	ASTM D471

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.