Boda BDF275P

Fabricante	Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd.	**Categoría**	Fluorelastomer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

BDF275P es un copolímero de fluoroelastómero incorporado curativo de baja viscosidad. Este grado es adecuado para aplicaciones donde se requieren buena fluidez y excelente propiedad de liberación del molde. BDF275P se puede compundir para cumplir con las principales especificaciones de fluoroelastómeros. BDF275P se puede utilizar para el moldeo por inyección de juntas tóricas y juntas, o extrusión de geometrías complicadas. Se puede mezclar utilizando ingredientes típicos de compounding de fluoroelastómeros. La mezcla se puede llevar a cabo con molinos de dos rodillos o mezcladores internos. Los productos terminados se pueden producir mediante una variedad de métodos de procesamiento de caucho.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Baja Viscosidad Copolímero Buena Liquidez Buena desmoldeo	- - - -	- - - -
Usos			

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Arandela Compuesto	- -	- -
Apariencia	Blanco	-	-
Método de procesamiento	Compuesto Extrusión Moldeo por inyección	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.80 g/cm³	-	-
Viscosidad Mooney	20 MU	-	-
Contenido de flúor	66 %	-	-
Solubilidad	Cetonas y ésteres LMW	-	-
Dureza Durometro	76	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
MH	1.30 N·m	-	-
ML	0.150 N·m	-	-
t'90	2.0 min	-	-
ts2	50.0 sec	-	-
Resistencia a la tracción	11.0 MPa	1595.42 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	240 %	-	ASTM D412
	22 %	-	ASTM D395B

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Deformación permanente por compresión			

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.