CMET HS-690

Fabricante	CMET Inc.	**Categoría**	Epoxy
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

CMET HS-690 es un material Epóxico; Epóxido (Epóxico). Está disponible en Asia-Pacífico o América del Norte para impresión 3D, estereolitografía.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Apariencia	Amarillo	-	-
Método de procesamiento	Impresión 3D, Estereolitografía	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.15 g/cm³	-	-
Viscosidad	690 mPa·s	690.0 cP	-
Dureza Durometro	82 to 85	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Profundidad de penetración	160.0 µm	6.3 mil	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	2200 MPa	319083.6 psi	-
Resistencia a la tracción	65.0 MPa	9427.47 psi	-
Elongación a la tracción	5.0 to 6.0 %	-	-
Módulo de flexión	2450 MPa	355343.1 psi	-
Resistencia a la flexión	80.0 MPa	11603.04 psi	-
Impacto Izod con entalla	47 J/m	0.8803 ft·lb/in	-

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	55.0 to 61.0 °C	131.0 - 141.8 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.