CMET TSR-890

Fabricante	CMET Inc.	**Categoría**	Epoxy
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

CMET TSR-890 es un material Epóxico; Epóxido (Epóxico). Está disponible en Asia-Pacífico o América del Norte para impresión 3D, estereolitografía.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Apariencia	Transparente Azul Claro	- -	- -
Método de procesamiento	Impresión 3D, Estereolitografía	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.11 g/cm³	-	-
Viscosidad	300 mPa·s	300.0 cP	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Durometro	81	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Exposición crítica	33.0 mJ/cm²	-	-
Profundidad de penetración	210.0 µm	8.27 mil	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	2120 MPa	307480.56 psi	-
Resistencia a la tracción	43.0 MPa	6236.63 psi	-
Elongación a la tracción	12 %	-	-
Módulo de flexión	1710 MPa	248014.98 psi	-
Resistencia a la flexión	66.0 MPa	9572.51 psi	-
Impacto Izod con entalla	47 J/m	0.8803 ft·lb/in	-

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	49.0 °C 45.0 °C	- 120.2 °F 113.0 °F	- - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.