# Colorite CS Series CS1524SP

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Colorite Polymers | **Categoría** | PVC, Flexible |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Colorite CS Series CS1524SP es un producto de cloruro de polivinilo flexible. Puede procesarse mediante extrusión de cables y alambres y está disponible en Asia Pacífico, Europa o América del Norte. Aplicación típica: cables y alambres. Las características incluyen: resistente a productos químicos, retardante de llama, buena flexibilidad, resistente al desgaste.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Retardante de llama<br>Buena resistencia a la abrasión<br>Buena resistencia química<br>Bajo (casi sin) contenido de plomo<br>Baja emisión de humo<br>Flexibilidad a baja temperatura | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |

## Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Usos** | Recubrimiento de cable<br>Aislamiento<br>Aplicaciones de Cable y Alambre | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **Apariencia** | Transparente | - | - |
| **Método de procesamiento** | Extrusión de Cable y Alambre | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 1.24 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **Dureza Durometro** | 91 | - | ASTM D2240 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Resistencia a la tracción** | 23.1 MPa | 3350.38 psi | ASTM D412 |
| **Elongación a la tracción** | 330 % | - | ASTM D412 |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de fragilidad** | -22.0 °C | -7.6 °F | ASTM D746 |
| **Temperatura máxima de funcionamiento** | 105 °C | 221.0 °F | ASTM D2863 |

## Eléctrico e Inflamabilidad

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Índice de oxígeno** | 27 % | - | ASTM D2863 |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.