Colorite CS Series CS6019GP

Fabricante	Colorite Polymers	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Colorite CS Series CS6019GP es un producto de cloruro de polivinilo flexible. Se puede procesar mediante extrusión de cables y está disponible en Asia-Pacífico, Europa o América del Norte. Aplicación típica: Cables. Las características incluyen: Resistente a productos químicos, retardante de llama, buena flexibilidad, resistente al desgaste.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Retardante de llama Buena resistencia a la abrasión Buena resistencia química Bajo (casi sin) contenido de plomo Baja emisión de humo Flexibilidad a baja temperatura	- - - - - -	- - - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Recubrimiento de cable Aislamiento Aplicaciones de Cable y Alambre	- - -	- - -
Tipos de alambre	SPT T TW	- - -	- - -
Apariencia	Transparente	-	-
Método de procesamiento	Extrusión de Cable y Alambre	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.19 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	75	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	15.2 MPa	2204.58 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	360 %	-	ASTM D412

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-35.0 °C	-31.0 °F	ASTM D746
	60 °C	140.0 °F	ASTM D2863

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura máxima de funcionamiento			

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de oxígeno	23 %	-	ASTM D2863

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.