# Colorite Rigid PVC 2600OCRCLR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Colorite Polymers | **Categoría** | PVC, Flexible |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Colorite Rigid PVC 2600OCRCLR es un producto de Cloruro de Polivinilo Rígido. Puede ser procesado por moldeo por soplado o extrusión de perfil y está disponible en Asia Pacífico, Europa o América del Norte. Las aplicaciones de Colorite Rigid PVC 2600OCRCLR incluyen botellas y embalaje. Las características incluyen: Resistente a Productos Químicos Claridad Alta Fluidez Alto Brillo Resistente al Impacto

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Resistente al rubor<br>Buena resistencia química<br>Estabilizado térmicamente<br>Alta claridad<br>Alto flujo<br>Alto brillo<br>Alta resistencia al | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |

## Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| | impacto<br>Resistente al aceite | | |
| **Usos** | Botellas<br>Embalaje<br>Perfiles | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **Apariencia** | Colores Disponibles | - | - |
| **Método de procesamiento** | Moldeo por soplado<br>Extrusión de Perfil | -<br>- | -<br>- |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 1.32 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **Dureza Durometro** | 76 | - | ASTM D2240 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Resistencia a la tracción** | 45.5 MPa | 6599.23 psi | ASTM D638 |
| **Impacto Izod con entalla** | 1200 J/m | 22.48 ft·lb/in | ASTM D256 |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de deflexión bajo carga** | 162 °C | 323.6 °F | ASTM D648 |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.