FLEXCHEM™ 6551-02

Fabricante	Colorite Polymers	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

FLEXCHEM™ 6551-02 es un producto de Cloruro de Polivinilo Flexible. Puede ser procesado por extrusión o moldeo por inyección y está disponible en Asia-Pacífico, Europa o América del Norte. Las aplicaciones de FLEXCHEM™ 6551-02 incluyen piezas de ingeniería/industriales, atención médica, aplicaciones de contacto con alimentos y mangueras/tubos. Las características incluyen: Plastificado Buena Flexibilidad Buen Desprendimiento No Tóxico Resistente al Desgaste

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Plastificante	-	-
Características	Duradero Buena flexibilidad Buena Liberación del Molde Plastificante sin ftalatos No tóxico	- - - - -	- - - - -
Usos	Juntas Aplicaciones Médicas/	- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Sanitarias Partes de bomba Tubería	- -	- -
Certificaciones de organismos	Clasificación no especificada de la FDA USP Clase VI	- -	- -
Apariencia	Translúcido	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.19 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	65	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	5.71 MPa	828.17 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	15.4 MPa	2233.59 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	360 %	-	ASTM D638
Deformación permanente por compresión	43 %	-	ASTM D395

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.