Unichem 6812G-05

Fabricante	Colorite Polymers	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Aplicaciones como máscaras de oxígeno y marcos de gafas de lado blando.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena estabilidad del color Buena flexibilidad Esterilizable por radiación	- - -	- - -
Usos	Contenedores de Alimentos Aplicaciones Médicas/Sanitarias	- -	- -
Certificaciones de organismos	FDA Contacto Alimentario, Clasificación No Especificada	-	-
Apariencia	Transparente	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	68	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	12.4 MPa	1798.47 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	400 %	-	ASTM D638
Esfuerzo a la tracción	5.52 MPa	800.61 psi	ASTM D412

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	163 to 168 °C	325.4 - 334.4 °F	-
Temperatura del molde	10.0 to 37.8 °C	50.0 - 100.04 °F	-
Contrapresión	0.689 to 2.76 MPa	99.93 - 400.3 psi	-
Velocidad del tornillo	40 to 100 rpm	-	-
Relación de compresión del tornillo	2.0:1.0 a 3.0:1.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.