Unichem 7812 NAT.

Fabricante	Colorite Polymers	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Unichem 7812 NAT. es un producto de Cloruro de Polivinilo Flexible. Se puede procesar por moldeo por inyección y está disponible en América del Norte. Las características incluyen: Buena Flexibilidad No Tóxico.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena flexibilidad No tóxico	- -	- -
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.34 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	78	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	11.4 MPa	1653.43 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	330 %	-	ASTM D638
Esfuerzo a la tracción	5.17 MPa	749.85 psi	ASTM D412

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	163 to 168 °C	325.4 - 334.4 °F	-
Temperatura del molde	10.0 to 37.8 °C	50.0 - 100.04 °F	-
Contrapresión	0.689 to 2.76 MPa	99.93 - 400.3 psi	-
Velocidad del tornillo	40 to 100 rpm	-	-
Relación de compresión del tornillo	2.0:1.0 a 3.0:1.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.