Unichem 8512B-02

Fabricante	Colorite Polymers	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Unichem 8512B-02 es un producto de Cloruro de Polivinilo Flexible. Puede ser procesado por moldeo por inyección y está disponible en América del Norte. Las aplicaciones de Unichem 8512B-02 incluyen aplicaciones de contacto con alimentos y médico/salud. Las características incluyen: Buena Flexibilidad Resistente al Calor

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena flexibilidad Buena Estabilidad Térmica	- -	- -
Usos	Aplicaciones en Servicio de Alimentos Aplicaciones Médicas/Sanitarias	- -	- -
Certificaciones de organismos	FDA Contacto Alimentario, Clasificación No Especificada	-	-
Apariencia	Transparente	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.24 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	85	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	18.3 MPa	2654.2 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	300 %	-	ASTM D638
Esfuerzo a la tracción	11.4 MPa	1653.43 psi	ASTM D412

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-25.0 °C	-13.0 °F	ASTM D746

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	166 to 177 °C	330.8 - 350.6 °F	-
Temperatura del molde	10.0 to 37.8 °C		-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
		50.0 - 100.04 °F	
Contrapresión	0.689 to 2.76 MPa	99.93 - 400.3 psi	-
Velocidad del tornillo	40 to 100 rpm	-	-
Relación de compresión del tornillo	2.0:1.0 a 3.0:1.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.