Weatherflex™ CS1534WX NTL02P

Fabricante	Colorite Polymers	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Weatherflex™ CS1534WX NTL02P es un producto de cloruro de polivinilo flexible. Se puede procesar por extrusión de alambre y cable y está disponible en Asia-Pacífico, Europa o América del Norte. Aplicación típica: Alambre y cable. Las características incluyen: Resistencia química Retardante de llama Buena flexibilidad Resistente al desgaste

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tarjeta Amarilla UL	E179500-226776	-	-
Características	Retardante de llama Buena resistencia a la abrasión Buena resistencia química Baja emisión de humo Flexibilidad a baja temperatura	- - - - -	- - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Aislamiento de Cordón Flexible Recubrimiento de Cordón Flexible Aplicaciones de Cable y Alambre	- - -	- - -
Método de procesamiento	Extrusión de Cable y Alambre	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.34 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	88	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	21.4 MPa	3103.81 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	370 %	-	ASTM D412

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-45.0 °C	-49.0 °F	ASTM D746
Temperatura máxima de funcionamiento	105 °C	221.0 °F	ASTM D2863

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de oxígeno	33 %	-	ASTM D2863

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.