ESTASTIR HI 0508 V0

Fabricante	Cossa Polimeri S.r.l.	**Categoría**	PS (HIPS)
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ESTASTIR HI 0508 V0 es un producto de Poliestireno de Alto Impacto. Está disponible en Europa. Aplicación típica: Aplicaciones Eléctricas/Electrónicas. Las características incluyen: Clasificación de Llama Retardante de Llama Buena Procesabilidad Libre de Halógenos Resistente al Calor

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Libre de Bromo Retardante de llama Buena Resistencia al Impacto Buena Procesabilidad Alta resistencia al calor	- - - - -	- - - - -
Usos	Aplicaciones eléctricas/electrónicas	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.17 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	4.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	0.40 to 0.70 %	-	ASTM D955

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	27.0 MPa 23.0 MPa	- 3916.03 psi 3335.87 psi	ASTM D638 - -
Elongación a la tracción	50 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	2100 MPa	304579.8 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	70 J/m 100 J/m	- 1.31 ft·lb/in 1.87 ft·lb/in	ASTM D256 - -

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de reblandecimiento Vicat	99.0 °C 88.0 °C	- 210.2 °F 190.4 °F	- ASTM D1525 ASTM D1525

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Clasificación de inflamabilidad		-	UL 94
	V-0	-	-
	V-0	-	-
Temperatura de ignición al alambre incandescente	960 °C	1760.0 °F	IEC 60695-2-13

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.