ESTAPROP H 1080 TG

Fabricante	Cossa Polimeri S.r.l.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	40% Mineral	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ESTAPROP H 1080 TG es un producto de Homopolímero de Polipropileno (PP Homopolímero) relleno con un 40% de mineral. Está disponible en Europa. Aplicación típica: Automoción. Las características incluyen: Clasificación de Llama Buena Estabilidad Dimensional Alta Rigidez

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Mineral, 40% relleno por peso	-	-
Características	Buena estabilidad dimensional Alta rigidez	- -	- -
Usos	Aplicaciones automotrices	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.25 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	10 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	1.0 to 1.2 %	-	ASTM D955

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	4100 MPa	594655.8 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	30.0 MPa 25.0 MPa	- 4351.14 psi 3625.95 psi	ASTM D638 - -
Elongación a la tracción	10 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	3800 MPa	551144.4 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	15 J/m 20 J/m 30 J/m	- 0.2809 ft·lb/in 0.3746 ft·lb/in 0.5619 ft·lb/in	ASTM D256 - - -

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	72.0 °C	161.6 °F	ASTM D648
Temperatura de reblandecimiento Vicat	97.0 °C	206.6 °F	ASTM D1525

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Clasificación de inflamabilidad		-	UL 94
	HB	-	-
	HB	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.