CPI PP 40 Black

Fabricante	CPI Binani, Inc.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	40% Fibra de vidrio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Los ingenieros de materiales en CPI Binani formulan materiales para cumplir con los requisitos de rendimiento establecidos en su programa. Al combinar cantidades específicas de polipropileno, fibra de vidrio, protección UV y/o retardantes de llama, junto con aditivos diseñados para hacer que la receta funcione de manera óptima, creamos una receta idealmente adaptada a sus necesidades. El polipropileno es un material rentable que, cuando se mejora en el proceso D-LFT, puede ofrecer valor. La siguiente tabla es un ejemplo de una formulación.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de vidrio, 40% de relleno por peso	-	-
Apariencia	Negro	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	7450 MPa	1080533.1 psi	-
Resistencia a la tracción	110 MPa	15954.18 psi	-
Módulo de flexión	6080 MPa	881831.04 psi	-
Resistencia a la flexión	172 MPa	24946.54 psi	-
Relación de Poisson	0.35	-	-
Impacto Izod con entalla	290 J/m	5.43 ft·lb/in	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.