Cri-Line GP-715-BL

Fabricante	Cri-Tech, Inc.	**Categoría**	Fluorelastomer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Copolímeros de 66% de flúor formulados para moldear formas geométricas complejas. Los compuestos GP exhiben propiedades mejoradas de resistencia al desgarro en caliente y ofrecen una variedad de colores.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero Uso general	- -	- -
Usos	Aplicaciones automotrices Diafragmas Uso general Aplicaciones hidráulicas Aplicaciones neumáticas Sellos	- - - - - -	- - - - - -
Apariencia	Azul	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	2.01 g/cm³	-	-
Viscosidad Mooney	60 MU	-	-
Contenido de flúor	66 %	-	-
Dureza Durometro	72	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	5.58 MPa	809.31 psi	-
Resistencia a la tracción	12.1 MPa	1754.96 psi	-
Elongación a la tracción	240 %	-	-
Deformación permanente por compresión	14 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.