# Cri-Line GP-715

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Cri-Tech, Inc. | **Categoría** | Fluorelastomer |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Copolímeros de 66% de flúor formulados para moldear formas geométricas complejas. Los compuestos GP exhiben propiedades mejoradas de resistencia al desgarro en caliente y ofrecen una variedad de colores.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Copolímero<br>Uso general | -<br>- | -<br>- |
| **Usos** | Aplicaciones automotrices<br>Diafragmas<br>Uso general<br>Aplicaciones hidráulicas<br>Aplicaciones neumáticas<br>Sellos | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **Apariencia** | Colores Disponibles | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 1.82 g/cm³ | - | - |
| **Contenido de flúor** | 66 % | - | - |
| **Dureza Durometro** | 73 | - | - |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Esfuerzo a la tracción** | 3.82 MPa | 554.05 psi | - |
| **Resistencia a la tracción** | 12.8 MPa | 1856.49 psi | - |
| **Elongación a la tracción** | 280 % | - | - |
| **Deformación permanente por compresión** | 14 % | - | - |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.