Cri-Line GP-815-LV

Fabricante	Cri-Tech, Inc.	**Categoría**	Fluorelastomer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Copolímeros de 66% de flúor formulados para moldeo por inyección. Los compuestos GP-LV también exhiben la resistencia mejorada al desgarro en caliente de sus contrapartes de mayor viscosidad.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero Uso general Baja Viscosidad	- - -	- - -
Usos	Uso general	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.83 g/cm³	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad Mooney	60 MU	-	-
Contenido de flúor	66 %	-	-
Dureza Durometro	81	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	6.41 MPa	929.69 psi	-
Resistencia a la tracción	11.8 MPa	1711.45 psi	-
Elongación a la tracción	190 %	-	-
Deformación permanente por compresión	24 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.