Cri-Line IF-715-75

Fabricante	Cri-Tech, Inc.	**Categoría**	Fluorelastomer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Terpolímeros de 68% de flúor formulados para una resistencia química mejorada. Los compuestos IF son buenas opciones para aplicaciones de combustible.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena resistencia química Terpolímero	- -	- -
Usos	Aplicaciones automotrices Diafragmas Junta de expansión Líneas de combustible Aplicaciones industriales Forros Sellos	- - - - - - -	- - - - - - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.87 g/cm³	-	-
Viscosidad Mooney	60 MU	-	-
Contenido de flúor	68 %	-	-
Dureza Durometro	72	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	4.14 MPa	600.46 psi	-
Resistencia a la tracción	12.7 MPa	1841.98 psi	-
Elongación a la tracción	250 %	-	-
Deformación permanente por compresión	25 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.