Cri-Line LC-715-75-THK

Fabricante	Cri-Tech, Inc.	**Categoría**	Fluorelastomer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Copolímeros de 66% de flúor formulados para bajo costo. Los compuestos LC-THK son resistentes a fisuras en secciones transversales gruesas; estos compuestos también exhiben una mejor unión goma-metal.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Capacidad de unión Copolímero	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.84 g/cm³	-	-
Contenido de flúor	66 %	-	-
Dureza Durometro	76	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	5.07 MPa	735.34 psi	-
Resistencia a la tracción	13.7 MPa	1987.02 psi	-
Elongación a la tracción	220 %	-	-
Deformación permanente por compresión	19 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.