# Cri-Line LC-815-85-THK

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Cri-Tech, Inc. | **Categoría** | Fluorelastomer |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Copolímeros de 66% de flúor formulados para bajo costo. Los compuestos LC-THK son resistentes a fisuras en secciones transversales gruesas; estos compuestos también exhiben una mejorada unión de goma a metal.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Capacidad de unión<br>Copolímero | -<br>- | -<br>- |

### Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 1.85 g/cm³ | - | - |
| **Contenido de flúor** | 66 % | - | - |
| **Dureza Durometro** | 86 | - | - |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Esfuerzo a la tracción** | 8.41 MPa | 1219.77 psi | - |
| **Resistencia a la tracción** | 11.9 MPa | 1725.95 psi | - |
| **Elongación a la tracción** | 150 % | - | - |
| **Deformación permanente por compresión** | 18 % | - | - |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.