Cri-Line LS-715

Fabricante	Cri-Tech, Inc.	**Categoría**	Fluorelastomer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Los compuestos LS están diseñados para dar encogimiento de la pieza (fuera del molde) y operación de post-curado comparable a un nitrilo o elastómero similar. En la mayoría de los casos, no se requieren cambios de herramientas al cambiar a un compuesto LS. NPC indica que no se requiere post-curado para lograr altos valores de tensión y módulo con buenas características de compresión y envejecimiento. FKHT es un compuesto resistente a altas temperaturas y de bajo encogimiento por compresión. FKX es un compuesto negro de fluorocarbono de alta viscosidad y alta resistencia verde formulado para curado por HAV y/o baño de sal de cordón de O-ring y perfiles extruidos.

Especificaciones Técnicas

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.96 g/cm³	-	-
Viscosidad Mooney	70 MU	-	-
Dureza Durometro	70	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	4.41 MPa	639.62 psi	-
Resistencia a la tracción	11.7 MPa	1696.94 psi	-
Elongación a la tracción	300 %	-	-
Deformación permanente por compresión	21 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.