Cri-Line TFEP-820

Fabricante	Cri-Tech, Inc.	**Categoría**	Fluorelastomer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Compuestos de 55% de flúor de tetrafluoroetileno y propileno. Los compuestos TFEP exhiben una resistencia excepcional al agua caliente, vapor, ácidos y álcalis. Estos compuestos también ofrecen un rendimiento superior en aminas y ésteres fosfatados en comparación con los fluoroelastómeros convencionales.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resistente a ácidos Resistente a Álcalis Copolímero Resistente al vapor	- - - -	- - - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.58 g/cm³	-	-
Viscosidad Mooney	130 MU	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Contenido de flúor	55 %	-	-
Dureza Durometro	81	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	11.3 MPa	1638.93 psi	-
Resistencia a la tracción	21.1 MPa	3060.3 psi	-
Elongación a la tracción	200 %	-	-
Deformación permanente por compresión	36 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.