ETILGUM ME/15 P2Z

Fabricante	Crosspolimeri S.p.A.	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ETILGUM ME/15 P2Z es un tecnopolímero de goma modificada que presenta muchas de las características positivas de las gomas puras y los materiales plásticos: libre de plomo. ETILGUM ME/15 P2Z presenta buena resistencia a la deformación y compresión y tiene buenas propiedades de resistencia a la fatiga por flexión y a la abrasión. También buena resistencia a los combustibles. Conservan su flexibilidad y elasticidad en un amplio rango de temperaturas.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resistente a la fatiga Resistente al combustible Buena resistencia a la abrasión Buena flexibilidad Bajo (casi sin) contenido de plomo	- - - - -	- - - - -
Usos		-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Aplicaciones de Cable y Alambre		
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Extrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.21 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	66	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	20.0 MPa	2900.76 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	460 %	-	ASTM D638

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura Zona 1 del cilindro	140 °C	284.0 °F	-
Temperatura Zona 2 del cilindro	145 °C	293.0 °F	-
Temperatura Zona 3 del cilindro	150 °C	302.0 °F	-
Temperatura Zona 4 del cilindro	155 °C	311.0 °F	-
Temperatura Zona 5 del cilindro	165 °C	329.0 °F	-
Temperatura del dado	170 °C	338.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.