GETILAN ATP/144

Fabricante	Crosspolimeri S.p.A.	**Categoría**	XLPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

GETILAN es la marca comercial de nuestro polietileno reticulable. GETILAN ATP/144 GRAFTING es un polietileno de alta densidad químicamente reticulable para producir mangueras relativamente flexibles adecuadas para características hidro-termosanitarias y también para la conducción de agua potable. Es un polietileno convenientemente injertado capaz de reaccionar en presencia de humedad y de un catalizador. Normalmente sugerimos nuestro tipo MAC/100 PSF. REACCIÓN ENTRE INJERTO Y CATALIZADOR: Estos dos polietilenos, almacenados por separado, deben mezclarse antes de comenzar la extrusión en la proporción: INJERTO/CATALIZADOR 95/5

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Alta densidad Reticulable Buena flexibilidad	- - -	- - -
Usos	Sistema de Tuberías	-	-
	DIN 16892	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos			
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por Extrusión de Tubería Extrusión	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.944 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
Dureza Durometro	60	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	22.0 MPa	3190.84 psi	IEC 60811
Deformación a la tracción	400 %	-	IEC 60811

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de reblandecimiento Vicat	120 °C	248.0 °F	ISO 306
Temperatura de servicio	°C	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Ensayo de presión		-	-
	Pasa	-	-
	Pasa	-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura Zona 1 del cilindro	160 °C	320.0 °F	-
Temperatura Zona 2 del cilindro	165 °C	329.0 °F	-
Temperatura Zona 3 del cilindro	170 °C	338.0 °F	-
Temperatura Zona 4 del cilindro	180 °C	356.0 °F	-
Temperatura Zona 5 del cilindro	190 °C	374.0 °F	-
Temperatura del dado	190 °C	374.0 °F	-
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.