Nylene® 132 HSL

Fabricante	Custom Resins Group	**Categoría**	Nylon 66
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Resina de moldeo de nylon 6/6 no reforzada estabilizada térmicamente. Tiene la alta resistencia al calor y a productos químicos característica de los materiales de nylon 6/6, combinada con alta fluidez y fácil moldeo. Adecuada para una variedad de aplicaciones, como clips, sujetadores, palancas, bujes y otros usos donde se requieren resistencia al calor, a productos químicos y al desgaste.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	estabilizador térmico	-	-
Características	Buena resistencia química Buena Moldeabilidad Buena Resistencia al Desgaste Estabilizado térmicamente Alto flujo Alta resistencia al calor	- - - - - -	- - - - - -
Usos	Casquillos Sujetadores	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.14 g/cm³	-	ASTM D792
Contracción de moldeo	1.3 %	-	ASTM D955

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	82.7 MPa	11994.64 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	50 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	2860 MPa	414808.68 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	53 J/m	0.9927 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	235 °C 90.0 °C	- 455.0 °F 194.0 °F	ASTM D648 - -
Temperatura de fusión pico	254 °C	489.2 °F	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.