Duratel MF9-PT20

Fabricante	Custom Resins Group	**Categoría**	Acetal (POM) Copolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Duratel MF9 es un copolímero de acetal de uso general no reforzado. Duratel MF9 tiene la alta resistencia a la fluencia, resistencia al desgaste y resistencia química sobresaliente inherentes a las resinas de acetal. MF9 es adecuado para aplicaciones como clips, sujetadores, engranajes, bujes y rodamientos, y otros usos donde se requieren resistencia a la fluencia y al desgaste a largo plazo.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero Buena resistencia química Buena resistencia al fluencia Buena Resistencia al Desgaste	- - - -	- - - -
Usos	Rodamientos Casquillos Cierres Sujetadores Engranajes	- - - - -	- - - - -
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.41 g/cm³	-	ASTM D792
Contracción de moldeo	1.8 to 2.2 %	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	62.0 MPa	8992.36 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	13 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	1710 MPa	248014.98 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	57 J/m	1.07 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	115 °C	239.0 °F	ASTM D648
Temperatura de fusión pico	166 °C	330.8 °F	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.