DAPCO?3004

Fabricante	Cytec Industries Inc.	**Categoría**	Epoxy
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

DAPCO™ 3004 es un adhesivo epóxico estructural de dos componentes, de alta resistencia, que cura a temperatura ambiente normal. Características y beneficios: Propiedades de flujo tixotrópico que permiten su uso en áreas verticales o en overhead Une una variedad de sustratos, incluyendo metal, madera, concreto y plástico Alta resistencia al agua fría y caliente, ácidos, álcalis, disolventes, aceites, grasas, etc. Aplicaciones sugeridas: DAPCO 3004 se utiliza comúnmente como un compuesto de encapsulación así como un adhesivo de uso general. El producto se puede aplicar por extrusión, paleta, etc.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resistente a ácidos	-	-
	Resistente a la Grasa	-	-
	Alta resistencia	-	-
	Resistente al aceite	-	-
	Resistente a solventes	-	-
	Tixotrópico	-	-
Usos	Adhesivos	-	-
	Unión	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Material de reparación Partes estructurales	- -	- -
Apariencia	Tan	-	-
Formas	Pasta	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Envasado	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.32 g/cm³	-	-
Dureza Durometro	85 to 95	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	20.7 MPa	3002.29 psi	-
Elongación a la tracción	3.0 %	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Componentes termoendurecibles	Relación de mezcla por peso: 110 Relación de mezcla por peso: 100	- - -	- - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.