EASYPOXY® K-22

Fabricante	Cytec Industries Inc.	**Categoría**	Epoxy
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

EASYPOXY K-22 es un adhesivo/sellador de dos componentes de uso general que cura a temperatura ambiente y que une una amplia variedad de superficies. EASYPOXY K-22 es relativamente insensible a las proporciones de mezcla. Dado que no contiene disolventes, no hay riesgo de incendio. EASYPOXY K-22 es no tóxico una vez curado y se utiliza ampliamente para unir, sellar y reparar metal, madera, goma y la mayoría de los plásticos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	No tóxico	-	-
Usos	Adhesivos Unión Material de reparación Selladores	- - - -	- - - -
Apariencia	Negro	-	-
Formas	Pasta	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.35 g/cm³	-	-
Contracción de moldeo	0.70 %	-	-
Absorción de agua	0.40 %	-	-
Viscosidad		-	-
	Pasta	-	-
	Pasta	-	-
Dureza Durometro	85	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a hongos	No nutritivo	-	-
Componentes termoendurecibles		-	-
	Relación de mezcla por peso: 45	-	-
	Relación de mezcla por peso: 100	-	-
Vida útil en pote	20 min	-	-
Vida útil en estante	78 wk	-	-
Tiempo de desmoldeo		-	-
	1400 min	-	-
	120 min	-	-
Resistencia al cizallamiento por solape		-	-
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
	17.2 MPa	2494.65 psi	-
	15.9 MPa	2306.1 psi	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	20.7 MPa	3002.29 psi	-
Resistencia a la flexión	41.4 MPa	6004.57 psi	-
Resistencia a la compresión	68.9 MPa	9993.12 psi	-

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Conductividad térmica	0.24 W/m/K	-	-

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad volumétrica	4.0E+13 ohms·cm	-	-
Constante dieléctrica	4.60	-	-
Factor de disipación	0.012	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.