DAI-EL™ G-7211

Fabricante	DAIKIN AMERICA, INC.	**Categoría**	Fluorelastomer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

DAI-EL G-7211 es un copolímero con curado incorporado diseñado para aplicaciones de moldeo por inyección, transferencia y compresión. G-7211 ofrece baja viscosidad Mooney con buena resistencia al asentamiento por compresión.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Baja deformabilidad compresiva Baja Viscosidad Copolímero	- - -	- - -
Usos	Sellos	-	-
Apariencia	Blanco Rosa	- -	- -
Formas	Partícula	-	-
			- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento	Moldeo por compresión Moldeo por inyección	- -	

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.81 g/cm³	-	ASTM D792
Viscosidad Mooney	22 MU	-	ASTM D1646
Dureza Durometro	73	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	4.10 MPa	594.66 psi	ASTM D412
Resistencia a la tracción	14.1 MPa	2045.04 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	250 %	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	23.4 kN/m	-	ASTM D624
Deformación permanente por compresión	9.0 % 7.0 % 8.0 % 11 %	- - - - -	ASTM D395 ASTM D395 ASTM D395 ASTM D395 ASTM D395

Envejecimiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Cambio en la resistencia a la tracción en aire	2.0 %	-	ASTM D573
Cambio en la elongación última en aire	-8.0 %	-	ASTM D573
Cambio en la dureza Durometro en aire	2.0	-	ASTM D573

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-17.0 °C	1.4 °F	ASTM D746

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.