

# ARNYL PA6 NERO

<b>Fabricante</b>	Daloga srl	<b>Categoría</b>	Nylon 6
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

ARNYL PA6 NERO es un material de Poliamida 6 (Nylon 6). Está disponible en Europa.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Apariencia</b>	Negro	-	-

### Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Gravedad específica</b>	1.13 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D792
<b>Contenido de cenizas</b>	%	-	-

<b>Mecánico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Módulo a la tracción</b>	2700 MPa	391602.6 psi	ASTM D638
<b>Resistencia a la tracción</b>	70.0 MPa	10152.66 psi	ASTM D638
	55.0 MPa	7977.09 psi	-
<b>Elongación a la tracción</b>	65 %	-	ASTM D638
<b>Módulo de flexión</b>	2500 MPa	362595.0 psi	ASTM D790
<b>Impacto Izod con entalla</b>	54 J/m	1.01 ft·lb/in	ASTM D256
<b>Impacto Izod sin entalla</b>	Sin ruptura	-	ASTM D256

<b>Térmico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Temperatura de deflexión bajo carga</b>	210 °C	410.0 °F	ASTM D648
<b>Temperatura de reblandecimiento Vicat</b>	212 °C	413.6 °F	ASTM D1525
<b>Temperatura de fusión</b>	220 °C	428.0 °F	DSC

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

---

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,  
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.