# Delta GPC-20

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Delta Polymers | **Categoría** | PP Homopolymer |
| **Carga/Filler** | 20% Carbonato de calcio | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Delta GPC-20 es un producto de Homopolímero de Polipropileno (Homopolímero de PP) relleno con un 20% de carbonato de calcio. Está disponible en América del Norte.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Carga / Refuerzo** | Carbonato de Calcio, 20% Relleno por Peso | - | - |
| **Formas** | Pellets | - | - |

### Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 1.05 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **Índice de fluidez de masa (MFR)** | 12 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Resistencia a la tracción** | 31.7 MPa | 4597.7 psi | ASTM D638 |
| **Elongación a la tracción** | 100 % | - | ASTM D638 |
| **Módulo de flexión** | 1790 MPa | 259618.02 psi | ASTM D790 |
| **Impacto Izod con entalla** | 43 J/m | 0.8054 ft·lb/in | ASTM D256 |

## Eléctrico e Inflamabilidad

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Velocidad de combustión** | mm/min | - | ISO 3795 |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.