# Delta IPP 2507

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Delta Polymers | **Categoría** | PP Homopolymer |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Delta IPP 2507 es un producto de Copolímero de Polipropileno (Copolímero de PP). Está disponible en América del Norte. Característica principal: resistente al impacto.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Resistencia al Impacto Media | - | - |
| **Formas** | Pellets | - | - |

### Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 0.910 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **Índice de fluidez de masa (MFR)** | 7.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Contracción de moldeo** | 1.0 to 2.5 % | - | ASTM D955 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Resistencia a la tracción** | 26.2 MPa | 3800.0 psi | ASTM D638 |
| **Módulo de flexión** | 1030 MPa | 149389.14 psi | ASTM D790 |
| **Resistencia a la flexión** | 35.9 MPa | 5206.86 psi | ASTM D790 |
| **Impacto Izod con entalla** | 130 J/m | 2.43 ft·lb/in | ASTM D256 |

## Eléctrico e Inflamabilidad

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Velocidad de combustión** | mm/min | - | ISO 3795 |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.