DENKA STYROL MF-21-321

Fabricante	Denka Company Limited	**Categoría**	PS (GPPS)
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Resinas transparentes de poliestireno de alto peso molecular con resistencia al impacto superior

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tarjeta Amarilla UL	E49895-241590	-	-
Características	Alto flujo Alta resistencia al calor	- -	- -
Usos	Uso general	-	-
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1640 JHOSPA Clasificación No Especificada	- -	- -
Número de archivo UL	E49895	-	-
Apariencia	Transparente	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.04 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	4.5 g/10 min	-	ISO 1133
Dureza Rockwell	75	-	ISO 2039-2

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	47.0 MPa	6816.79 psi	ISO 527-2/5
Deformación a la tracción	%	-	ISO 527-2/5
Módulo de flexión	3350 MPa	485877.3 psi	ISO 178
Esfuerzo a la flexión	107 MPa	15519.07 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Charpy con entalla	2.2 kJ/m²	1.05 ft·lb/in²	ISO 179

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	78.0 °C	172.4 °F	ISO 75-2/A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	99.0 °C	210.2 °F	ISO 306/B

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Clasificación de inflamabilidad	HB	-	UL 94

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Transmitancia	90.0 %	-	ISO 13468
Opacidad	0.30 %	-	ISO 14782

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.