DIC.PPS FZ-3600-L4

Fabricante	DIC Corporation	**Categoría**	PPS
Carga/Filler	Vidrio-Mineral	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Descripción: FZ-3600-L4 es un compuesto de sulfuro de polifenileno relleno de fibra de vidrio y minerales que proporciona excelente estabilidad dimensional. Color: Negro

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tarjeta Amarilla UL	E53829-243768	-	-
Carga / Refuerzo	Vidrio/Mineral	-	-
Características	Buena estabilidad dimensional	-	-
Número de archivo UL	E53829	-	-
Apariencia	Negro	-	-
Formas	Pellets	-	-
	Moldeo por inyección	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento			

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	2.00 g/cm³	-	ASTM D792
Contracción de moldeo	0.25 % 1.0 %	- - -	ASTM D955 - -
Absorción de agua	0.020 %	-	ASTM D570
Dureza Rockwell	100 121	- - -	ASTM D785 - -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	21000 MPa	3045798.0 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	120 MPa	17404.56 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	0.80 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	20000 MPa	2900760.0 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	175 MPa	25381.65 psi	ASTM D790
Resistencia a la compresión	150 MPa	21755.7 psi	ASTM D695
Relación de Poisson	0.33	-	-
Coeficiente de fricción			ASTM D1894

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	0.35 0.35	- - -	- -
Elongación a la flexión en rotura	1.2 %	-	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	70 J/m	1.31 ft·lb/in	ASTM D256
Impacto Izod sin entalla	230 J/m	4.31 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	265 °C	509.0 °F	ASTM D648
CLTE	1.7E-5 cm/cm/°C 1.7E-5 cm/cm/°C	- - -	ASTM D696 - -

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad volumétrica	1.0E+16 ohms·cm	-	ASTM D257
Rigidez dieléctrica	16 kV/mm	-	ASTM D149
Constante dieléctrica	5.00	-	ASTM D150
Factor de disipación	7.0E-3	-	ASTM D150
Resistencia al arco	180 sec	-	ASTM D495

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de seguimiento comparativo	250 V	-	ASTM D3638
Clasificación de inflamabilidad	V-0	-	UL 94

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura trasera	300 to 340 °C	572.0 - 644.0 °F	-
Temperatura media	300 to 340 °C	572.0 - 644.0 °F	-
Temperatura frontal	300 to 340 °C	572.0 - 644.0 °F	-
Temperatura del molde	120 to 150 °C	248.0 - 302.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.