DIOSHY® MP-885

Fabricante	DIOSHY Co.,Ltd.	**Categoría**	SBS
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

DIOSHY® MP-885 es un material Copolímero de Estireno Butadieno Estireno (SBS). Está disponible en Asia Pacífico.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Apariencia	Blanco	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.01 g/cm³	-	JIS K6301
Índice de fluidez de masa (MFR)	22 g/10 min	-	JIS K7210
Dureza Shore		-	JIS K6301
	85	-	-
	35	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	3.04 MPa 1.27 MPa	- 440.92 psi 184.2 psi	JIS K6310 - -
Resistencia a la tracción	3.82 MPa	554.05 psi	JIS K6310
Elongación a la tracción	310 %	-	JIS K6310
Resistencia al desgarro	32 kN/m	-	JIS K6310
Deformación permanente por compresión	32 %	-	JIS K6301

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.