DIOSHY® GP-955

Fabricante	DIOSHY Co.,Ltd.	**Categoría**	SEBS
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

DIOSHY® GP-955 es un material de Copolímero de Estireno-Etileno-Butileno-Estireno (SEBS). Está disponible en Asia-Pacífico.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Apariencia	Translúcido	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.875 g/cm³	-	JIS K6301
Índice de fluidez de masa (MFR)	33 g/10 min	-	JIS K7210
Dureza Shore	55	-	JIS K6301

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	1.18 MPa 0.686 MPa	- 171.14 psi 99.5 psi	JIS K6310 - -
Resistencia a la tracción	2.65 MPa	384.35 psi	JIS K6310
Elongación a la tracción	490 %	-	JIS K6310
Resistencia al desgarro	20 kN/m	-	JIS K6310
Deformación permanente por compresión	23 %	-	JIS K6301

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.